

GRAFITACK ПЯСЪЧНО ФОЛИО ШАБЛОННО

ОПИСАНИЕ

Графитак пясъкоструйното шаблонно фолио SBT е бежово мономерно каландрирано ПВХ фолио, наподобяващо пясък с отстраняемо лепило.

ПРИЛОЖЕНИЕ

С Графитак пясъкоструйното шаблонно фолио SBT можете лесно да изрежете шаблон за всякакви логотипи и текстове, които желаете. След като шаблонът е готов, изрязан, имате възможността да го пренесете върху дърво, пластмаса или стъкло, използвайки много ситен пясък. За поставяне върху по твърд материал, като камък, гранит и т.н. ви препоръчваме по-плътния Grafitack SBP.

ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

СЪСТАВ

Филм:

230 микрона мономерно каландрирано ПВХ пясъчно фолио

Лепило:

Отстраняемо, чувствително на натиск акрилно лепило на дисперсионна основа с висока устойчивост срещу UV-лъчи, химически продукти и влажност.

Подложка:

Силиконизирана бяла крафт хартия 120 гр./кв.м.

ПРЕДИМАСТВА НА ПРОДУКТА

Може да се отсрани отново с лекота, без да остават следи от лепило.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технически характеристики

ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ

50 ± 5%

ТЕМПЕРАТУРА

23 ± 2°C

- 1 Thickness film (1)
Thickness film + adhesive + release liner
- 2 Elongation at break (production length) (2)
Elongation at break (cross)
- 3 Dimensional stability (3)
- 4 Adhesion strength after 20 minutes (4)
Adhesion strength after 24 hours
- 5 Quickstick (5)
- 6 Max. outdoor life span (6)
- 7 Temperature range during application
Temperature range at use
- 8 Flammability
If applied on aluminium, glass, steel = self-extinguishing

(1) Average (2) Minimum (3) Maximum (4) Average (5) Average (6) Central-European conditions

МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ

РЕЗУЛТАТ

Din53370	230µm 365µm
Din53455	> 150% > 150%
Finat 14	Not applicable
Finat 1	3 N/25mm 4 N/25mm
Finat 9	3 N
-	Not applicable
-	+5°C up to +35°C 0°C up to +60°C

GRAFITACK ПЯСЪЧНО ФОЛИО

ИНСТРУКЦИИ ЗА СКЛАДИРАНЕ

Всички материали на Grafitack винаги трябва да се съхраняват в техните оригинални опаковки, както и с оригиналните защитни фланци /за предпочитане във вертикална посока/.

За да се избегне загубата на което и да било качество, материалите на Grafitack трябва да се съхраняват в подходящи условия, които са както следва: при температура между 10 и 20° и относителна влажност от 50%. При тези условия, материалите могат да се складират над 2 години.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

За да постигнете оптимални резултати, ви съветваме да почистите/обезмаслите повърхността с изопропанол и/или да използвате транспортна лента!

ВАЖНО

Информацията, предоставена в техническите характеристики е базирана на тестове, извършени от Grafityp, които считаме за достоверни. Информацията представлява винаги нещо посредствено, нещо средно между минимума и максимума и трябва да се счита за такава. Това е просто информация, а не гаранция на продукта. От крайния потребител зависи, дали продуктът е подходящ или не за целите му.

Очакваната продължителност на живота на фолиото при външни условия се отнася за климатичните условия на Централна Европа и само при вертикално излагане. Не-вертикалната апликация може да съкрати живота с до 50%. Очакваната продължителност на живота е базирана на професионална апликация на суха, обезмаслена, добре почистена повърхност. Тропически условия или употребата на химически емисии в близост, може да повлияе на продължителността на живот.