

Grafityp защитно фолио P110M

ОПИСАНИЕ

Grafityp защитното фолио P110M е прозрачно мат полимерно каландрирано ПВЦ фолио с перманентно лепило.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Grafityp P110M защитно фолио е разработено специално за защита на боята на превозни средства от надрасквания от камъчета, клонки. Фолиото е т.н. „Защитно фолио за боя“. Не е подходящо за дългосрочна защита на фарове.

СЪСТАВ

Филм:

110 микрона прозрачно мат полимерно каландрирано ПВЦ фолио с изключителна резистентност срещу одраскавания от камъчета и клони, UV - светлина, химични продукти, влажност и мръсотия.

Лепило:

Перманентно, чувствително на натиск, на солвентна основа акрилно лепило.

Подложка:

Силиконизирана промазана крафт хартия 120 гр./кв.м.

ВЪТРЕШНА/ВЪНШНА УПОТРЕБА

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Много добра защита от удари на камъчета и надраскване от клонки

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технически характеристики

ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ

50 ± 5%

ТЕМПЕРАТУРА

23 ± 2°C

- 1 **Thickness vinyl (1)**
Thickness vinyl + adhesive + release liner
- 2 **Elongation at break (production length) (2)**
Elongation at break (cross)
- 3 **Dimensional stability (3)**
- 4 **Adhesion strength after 20 minutes (4)**
Adhesion strength after 24 hours
- 5 **Quickstick (5)**
- 6 **Max. outdoor life span (unprinted) (6)**
- 7 **Temperature range during application**
Temperature range at use
- 8 **Flammability**
If applied on aluminium, glass, steel = self-extinguishing

(1) Average

(2) Maximum

(3) Average

(4) Average

(5) Central-European conditions

МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ

РЕЗУЛТАТ

Din53370	110 µm 250 µm
Din53455	> 130% > 150%
Finat 14	< 0,4mm
Finat 1	14 N/25mm 20 N/25mm
Finat 9	10 N
-	3.5- 5 years
-	+5°C up to +40°C -20°C up to + 90 °C

Grafityp защитно фолио P110M

ИНСТРУКЦИИ ЗА СКЛАДИРАНЕ

Всички материали на Grafityp винаги трябва да се съхраняват в техните оригинални опаковки, както и с оригиналните защитни фланци /за предпочитане във вертикална посока/.

За да се избегне загубата на което и да било качество, материалите на Grafityp трябва да се съхраняват при подходящи условия, които са както следва: при температура между 10 и 20° и относителна влажност от 50%. При тези условия, материалите могат да се складират над 2 години.

ВАЖНО

Информацията, предоставена в техническите характеристики е базирана на тестове, извършени от Grafityp, които считаме за достоверни. Информацията представлява винаги нещо посредствено, нещо средно между минимума и максимума и трябва да се счита за такава. Това е просто информация, а не гаранция на продукта. От крайния потребител зависи, дали продуктът е подходящ или не за целите му.

Очакваната продължителност на живота на фолиото при външни условия се отнася за климатичните условия на Централна Европа и само при вертикално излагане. Не-вертикалната апликация може да съкрати живота с до 50%. Очакваната продължителност на живота е базирана на професионална апликация на суха, обезмаслена, добре почистена повърхност. Тропически условия или употребата на химически емисии в близост, може да повлияе на продължителността на живот.

Продължителността на живота може да се различава в зависимост от цвета /в следствие на пигментацията/