Технически характеристики

# Grafiwrap AMD фолио
# каст, ефект на кожа
## L03x - Tundra

### ОПИСАНИЕ

Grafiwrap AMD (автомобилно и деко) фолио L03x - Tundra /налично в черно L03x02, бежово L03x50, кафяво L03x52 и бургунди L03x54 е структурирано многослойно каст ПВЦ фолио с ефект на кожа. Фолиото е с перманентно лепило.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Благодарение на изключителната гладкост и много добра деформируемост този вид фолиа са напълно подходящи както за облепяне на коли, така и за интериорен дизайн. Могат да се използват за външно и вътрешно приложение.

### СЪСТАВ

**Филм:**
220 микрона структурирано многослойно каст PVC фолио с ефект на кожа.
**Лепило:**
Прозрачно, перманентно, чувствително на натиск, на солвентна основа акрилно лепило.
**Подложка:**
Структурирана, силиконизирана бяла PE-промазана хартия - 145 гр./кв.м., придавайки на филма т.н. Air Escape ефект.

## ВЪТРЕШНА/ВЪНШНА УПОТРЕБА

### ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Екстремна гъвкавост - подходящо за всякакви трудни апликации, като пълно облепяне на коли
Изключително декоративно - подходящо за всякакви креативни идеи
Изглежда като истинска кожа
Технологията Air Escape /за лесно извеждане на въздуха/

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Технически характеристики

| ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ | ТЕМПЕРАТУРА |
|---|---|
| 50 ± 5% | 23 ± 2°C |

| | | МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ | РЕЗУЛТАТ |
|---|---|---|---|
| 1 | **Thickness vinyl (1)**<br>**Thickness vinyl + adhesive + release liner** | Din53370 | 220 µm<br>425 µm |
| 2 | **Elongation at break (production length) (2)**<br>**Elongation at break (cross)** | Din53455 | > 80%<br>> 80% |
| 3 | **Dimensional stability (3)** | Finat 14 | < 0,2mm |
| 4 | **Adhesion strength after 20 minutes (4)**<br>**Adhesion strength after 24 hours** | Finat 1 | 14 N/25mm<br>16 N/25mm |
| 5 | **Quickstick (5)** | Finat 9 | 15 N |
| 6 | **Max. outdoor life span (unprinted) (6)** | - | 5 години<br>пълно облепяне: 3 -5 години |
| 7 | **Temperature range during application**<br>**Temperature range at use** | - | +5°C up to +40°C<br>-25°C up to +100°C |
| 8 | **Flammability** | | |
| 9 | If applied on aluminium, glass, steel = self-extinguishing | | |

(1) Average (2) Maximum (3) Average (4) Average (5) Central-European conditions

Технически характеристики

# Grafiwrap AMD фолио
# **каст, ефект на кожа**
## L01x - Amazone

### ИНСТРУКЦИИ ЗА СКЛАДИРАНЕ

Всички материали на Grafiwrap винаги трябва да се съхраняват в техните оригинални опаковки, както и с оригиналните защитни фланци /за предпочитане във вертикална посока/.
За да се избегне загубата на което и да било качество, матералите на Grafiwrap трябва да се съхраняват при подходящи условия, които са както следва: при температура между 10 и 20° и относителна влажност от 50%. При тези условия, материалите могат да се складират над 2 години.

### АПЛИКАЦИЯ

Когато апликирате структурирано фолио, много е важно да спазвате правилната техника на нагряване на материала.

### ЦВЯТ НА ФИЛМА

Цветът на филма може да се различава леко, поради свръх-пигментация, но тъй като филмът се боядисва масово, това няма да окаже влияние на UV-устойчивостта. Тъй като цветът може да варира с всяко едно производство, ви съветваме да използвате фолиа от една и съща партида за един проект, за да няма леки различия. Номерът, който трябва да съблюдавате са първите 5 числа от 7-цифрения партиден номер.

### ОТСТРАНЯВАНЕ

За да отстраните фолиото, трябва да се нагрее старателно, за да няма остатъци от лепило върху повърхността.

### ВАЖНО

Информацията, предоставена в техническите характеристики е базирана на тестове, извършени от Grafityp, които считаме за достоверни. Информацията представлява винаги нещо посредствено, нещо средно между минимума и максимума и трябва да се счита за такава. Това е просто информация, а не гаранция на продукта. От крайния потребител зависи, дали продуктът е подходящ или не за целите му.
Очакваната продължителност на живота на фолиото при външни условия се отнася за климатичните условия на Централна Европа и само при вертикално излагане. Не-вертикалната апликация може да съкрати живога с до 50%. Очакваната продължителност на живота е базирана на професионална апликация на суха, обезмаслена, добре почистена повърхност. Тропически условия или употребата на химически емисии в близост, може да повлияе на продължителността на живот.
Продължителността на живота може да се различава в зависимост от цвета /в следствие на пигментацията/