

Grafitack AMD фолио

полимерен карбон

PCx01 - PCx80

ОПИСАНИЕ

Grafitack AMD (автомобилно и деко) CARBON серията с референтни номера PCx01 (карбон бяло), PCx55 (карбон сиво) и PCx80 (карбон черно) е структурирано полимерно каландирано ПВЦ фолио, с ефект „карбон“. Фолиото е с перманентно лепило.

СЪСТАВ

Филм:

150 микрона структурирано полимерно PVC фолио с ефект „карбон“.

Лепило:

Прозрачно, перманентно, чувствително на натиск, на солвентна основа акрилно лепило.

Подложка:

Силиконизирана бяла PE- промазана хартия - 130 гр./кв.м.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Grafitack полимерното каландирано фолио е разработено специално за декоративни цели и за облепяне на гладки повърхности или съвсем леко накривени. Може да се използва за външна и вътрешна употреба.

ВЪТРЕШНА/ВЪНШНА УПОТРЕБА

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Полимерното каландирано фолио придава на вашия дизайн перфектен ефект на карбон

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технически характеристики

ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ

50 ± 5%

ТЕМПЕРАТУРА

23 ± 2°C

- 1 Thickness vinyl (1)
Thickness vinyl + adhesive + release liner
- 2 Elongation at break (production length) (2)
Elongation at break (cross)
- 3 Dimensional stability (3)
- 4 Adhesion strength after 20 minutes (4)
Adhesion strength after 24 hours
- 5 Quickstick (5)
- 6 Max. outdoor life span (unprinted) (6)
- 7 Temperature range during application
Temperature range at use
- 8 Flammability
- 9 If applied on aluminium, glass, steel = self-extinguishing

МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ

РЕЗУЛТАТ

Din53370	150 µm 380 µm
Din53455	>100% >100%
Finat 14	< 0,4mm
Finat 1	17 N/25mm 20 N/25mm
Finat 9	11N
-	Гладки или леко накривени повърхности: Залепване: 7 г. Цвят: 5 - 7 г.
-	+5°C up to +40°C -25°C up to +80 °C

Grafitack AMD фолио

полимерен карбон

PCx01 - PCx80

ИНСТРУКЦИИ ЗА СКЛАДИРАНЕ

Всички материали на Grafitack винаги трябва да се съхраняват в техните оригинални опаковки, както и с оригиналните защитни фланци /за предпочитане във вертикална посока/.

За да се избегне загубата на което и да било качество, материалите на Grafitack трябва да се съхраняват при подходящи условия, които са както следва: при температура между 10 и 20° и относителна влажност от 50%. При тези условия, материалите могат да се складират над 2 години.

ЦВЯТ НА ФИЛМА

Цветът на филма може да се различава леко, поради свръх-пигментация, но тъй като филмът се боядисва масово, това няма да окаже влияние на UV-устойчивостта. Тъй като цветът може да варира с всяко едно производство, ви съветваме да използвате фолия от една и съща партида за един проект, за да няма леки различия. Номерът, който трябва да съблюдавате са първите 5 числа от 7-цифрения партиден номер.

ВАЖНО

Информацията, предоставена в техническите характеристики е базирана на тестове, извършени от Grafityp, които считаме за достоверни. Информацията представлява винаги нещо посредствено, нещо средно между минимума и максимума и трябва да се счита за такава. Това е просто информация, а не гаранция на продукта. От крайния потребител зависи, дали продуктът е подходящ или не за целите му. Очакваната продължителност на живота на фолиото при външни условия се отнася за климатичните условия на Централна Европа и само при вертикално излагане. Не-вертикалната апликация може да съкрати живота с до 50%. Очакваната продължителност на живота е базирана на професионална апликация на суха, обезмаслена, добре почистена повърхност. Тропически условия или употребата на химически емисии в близост, може да повлияе на продължителността на живот. Продължителността на живота може да се различава в зависимост от цвета /в следствие на пигментацията/

АПЛИКАЦИЯ

Когато апликирате структурирано фолио, много е важно да спазвате правилната техника на нагряване на материала.

ОТСТРАНЯВАНЕ

За да отстраните фолиото, трябва да се нагрее старателно, за да няма остатъци от лепило върху повърхността.