

Блестящ подов ламинат

LF2012S

Спицификация	Стойност или заключение	
Филм	Тип	Каландирано мономерно PVC фолио
	Дебелина	200±10 микрона
Лепило	Тип	Прозрачно перманентно лепило
	Дебелина	30±5 микрона
	Температура на залепване	15°C~40°C
	180° Отлепяне сила	16±2N/in
	Първоначално залепване	9N/in
	Задържаща сила	≥ 48 hours
Подложка	Тип	Единична PE крафт хартия
	Тегло	120±5g/m²
Приложение	Ламиниращо фолио за защита на графики, напечатани на дигитални или сито принтери.	
Издръжливост и условия	12 месеца (Температура на складиране 22°C, относителна влажност 50-55%)	
Гаранция	12 месеца при вътрешна апликация	
Стандартна ширина (m)	1.27m/1.37m	
Стандартна дължина (m)	50m	